



CURADOR PARA CONCRETO SIN PARAFINA CCS-RH

Descripción del Producto:

Es un líquido a base de sales de sodio, no tiene olor, reacciona químicamente con la cal libre y carbonatos del concreto para producir una superficie dura, densa y libre de polvo. Es base agua, diseñado para formar una membrana protectora de curado en superficies de concreto recién colado, evitando la pérdida de agua por evaporación favoreciendo su hidratación y controlando su temperatura.

Ventajas:

- Conserva más del 90% del agua original del concreto por más de 7 días, evitando así el agrietamiento de este.
- Después de 7 días CCS-RH tiende a desaparecer la membrana protectora sin necesidad de lavar con detergentes.
- Por su formulación no tapa el poro del concreto permitiendo una fácil aplicación posterior de pintura o selladores.
- Por su color permite identificar las áreas donde se ha aplicado.
- Por su formulación especial reacciona con el álcali del concreto para formar una película insoluble en agua, la cual actúa como membrana protectora de curado.
- Aumenta moderadamente la dureza superficial de los pisos reduciendo el desgaste, así como el desprendimiento de polvo.

Presentación:

CURADOR PARA CONCRETO SIN PARAFINA se presenta en envases de Cubetas de 19 Lts Y Tambo 200 Lts.

Rendimiento:

De 4 a 6 mts² por litro dependiendo de la rugosidad de la superficie.

Modo de empleo:

Para toda clase de concretos recién colados, tales como pisos, muros, trabes, cisternas, canales, pavimentos, banquetas, prefabricados, etc.

Se aplica sobre superficies de concreto fresco y húmedo, después de que se haya dado el último acabado y cuando el agua del sangrado se ha evaporado (desaparición visible del agua superficial).

Este producto deberá ser agitado antes de usarse y su aplicación es directa sin diluirse por medio de bomba aspersora, rodillo o brocha.

Datos Técnicos:

Color	Rosa
Olor	Suave
Forma	Líquido
PH	9-10
Peso Esp	1.30-1.35 @ 20 °C kg/Lt.
Sólidos	32 %

Condiciones de Almacenamiento	Mayor de 15 °C
Vida útil aplicado	7 a 10 Días
Estabilidad	12 meses
Propiedades	No tóxico al tacto No corrosivo

Precauciones:

- Mantenga en recipiente original bien cerrado en áreas techadas y secas
- No se deje al alcance de los niños.

NORMA ASTM. C-309. TIPO 1-D CLASE A. NOM-C-81

La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro Departamento Técnico.

