



SIMPLE SEAL HIGH GLOSS Y MATTE

DESCRIPCIÓN Y USO BÁSICO: SIMPLE SEAL HIGH GLOSS Y MATTE son Selladores acrílicos de 25% sólidos, transparente, diseñados para proteger y embellecer concreto, mampostería y superficies de baldosas. Proporcionan protección a la abrasión y las manchas. Son aptos para uso en interiores y exteriores. Producto de gran rendimiento y confiabilidad. Útiles para proteger y embellecer concreto decorativo horizontal y vertical. Protegen los pisos de concreto y baldosas de las manchas. Eliminan los problemas de formación de polvo. Protegen áreas tales como zonas de trabajo y áreas de recreación. La aplicación de SIMPLE SEAL HIGH GLOSS Y MATTE enriquece la resistencia y previene el deterioro de yeso, mortero y concreto, prolongando de esta manera la vida útil de los mismos. En pruebas de laboratorio y campo SIMPLE SEAL HIGH GLOSS Y MATTE muestran excelente resistencia a la luz solar y resistencia a manchas de aceites y agentes químicos.

VENTAJAS:

- Proporciona resistencia a la abrasión de hormigón y concreto.
- Reduce la formación y acumulación de depósitos minerales y alcalinos.
- No decoloración (Amarillamiento).
- Poder de resistencia a los rayos UV y Pruebas de Luz en arco xenón.
- Uso en interiores o exteriores.
- Excelente resistencia a las superficies alcalinas como el hormigón, yeso y otras similares.
- Poder de resistencia al lavado.

ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE, Y SEGURIDAD:

PRODUCTO: Clase o División: 3 / Etiqueta: Líquido Inflamable.

Hecho en México. Se Transporta de acuerdo al reglamento para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos y a las Normas Oficiales Mexicanas: **NOM-003-SCT2-1994, NOM 004-SCT2-1994, NOM 004-SCT2-1994.**

ALMACENAJE: Almacenar en envase metálico, en área ventilada alejada de fuentes de ignición, calor, chispas o flama, alejado de agentes oxidantes fuertes. Código de almacenamiento ROJO (inflamable) Mantener cerrado.

SEGURIDAD: Utilizar en zonas con alta ventilación, utilizar equipo de protección D, respirador contra solventes, guantes, lentes de seguridad y mandil. Irritante a ojos y piel. Su ingestión puede ser fatal, causar dolor abdominal y sensación de quemadura. La Inhalación prolongada de vapores puede causar dolor de cabeza, náuseas, vomito, irritación en el tracto respiratorio y pérdida de conciencia.

DATOS TÉCNICOS INFORMATIVOS

CARACTERÍSTICAS	VALORES
<i>Color</i>	<i>Transparente</i>
<i>Escala de transición de brillo</i>	<i>+50°</i>
<i>Densidad</i>	<i>.85 gr/cm³</i>
<i>Sólidos volumen</i>	<i>25</i>
<i>Rendimiento/cubeta 18.93 L.</i>	<i>± 80-100 m²</i>

TIEMPOS DE SECADOS

<i>Al tacto</i>	<i>1 hr.</i>
<i>Sobre capa</i>	<i>12 hr.</i>
<i>Tráfico ligero</i>	<i>8 hr.</i>
<i>Tráfico pesado</i>	<i>48 hr.</i>
<i>Nivelación</i>	<i>Excelente</i>
<i>Temp. Inflamación</i>	<i>530° C</i>
<i>Temp. Ideal de aplicación</i>	<i>27° TCC</i>

SIMPLE SEAL HIGH GLOSS Y MATTE

PAGE 2

COBERTURA: un galón cubre 20-25 m² y la cubeta de 5 galones 100-125 m²

PREPARACIÓN: En concretos nuevos debe esperar al menos 28 días de fraguado. Las superficies deben estar secas, porosas y libre de contaminantes externos. Remueva cualquier residuo de grasa, polvo, eflorescencia, suciedad, densificadores de concreto, aceites, ceras, pinturas o selladores defectuosos. En general, tiene que estar libre de cualquier sustancia que limite la penetración del sellador. Si se utiliza ácido para lavado de superficie, todos los residuos se deben retirar, neutralizar y dejar que secan antes de la aplicación del sellador.

APLICACIÓN: Para obtener los mejores resultados, el sellador debe aplicarse cuando la temperatura de la superficie es de entre 12°C - 26°C. Aplicar durante el periodo más fresco del día en que está a la sombra de la superficie. Remover o batir bien el contenido desde el fondo. Después de una preparación minuciosa de la superficie, SIMPLE SEAL HIGH GLOSS Y MATTE se pueden aplicar con un pincel natural, un rodillo de pelo de buena calidad o equipo de bomba aspersor. Aplique de 1 a 2 capas ligeras (dependiendo de la porosidad de la superficie) con un rodillo de pintura de fibra textil corta. Precaución: Si se utiliza un rodillo para aplicar sellador, tenga cuidado de aplicar en capas finas, manteniendo un borde húmedo. No deje charco.

No volver a tirar las zonas húmedas. Permitir 8 a 12 horas entre capas o hasta que la superficie esté seca al tacto. Para obtener los mejores resultados, se recomienda que el tráfico peatonal permanezca fuera de la superficie recién sellada durante 24 horas. Para el tráfico pesado del pie, permiten a las 72 horas para curar.

NOTA: Con SIMPLE SEAL HIGH GLOSS Y MATTE usted observará un gran cambio, una transformación a un vibrante color en la superficie donde ha sido aplicado. SIMPLE SEAL MATTE tiene que revolverse bien antes y durante de la aplicación.

MANTENIMIENTO: Las áreas selladas deben ser inspeccionadas periódicamente para ver las áreas de sellador delgado o desgastado para el tráfico y volver a aplicarlo según sea el caso.

¡PRECAUCIÓN! Antes de usar o manipular el producto lea las hojas de seguridad y garantía. NO ingerir. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. No inhale. No almacene en el exterior y manténgalo fuera de las altas temperaturas.

ADVERTENCIA: No se recomienda para superficies densas. Se aplica en capas delgadas, sólo en superficies texturadas para la resistencia al deslizamiento. Si se aplica en exceso o se aplica a superficies densas, el sellador puede llegar a ser resbaladizo, especialmente en las zonas donde se acumula el agua. SIMPLE SEAL HIGH GLOSS Y MATTE, como cualquier buen acabado, reduce la porosidad de la superficie que está siendo sellada. Tenga en cuenta que el aceite, agua, barro u otros materiales en un andador sellado pueden hacer la superficie resbaladiza y por lo tanto potencialmente peligroso. La buena limpieza y mantenimiento son importantes; buen drenaje es imprescindible. Si aplica este producto alrededor de albercas, fuentes u otros semejantes, se recomienda añadir Proline DURA-GRIP aditivo antideslizante al SIMPLE SEAL HIGH GLOSS Y MATTE para aumentar las propiedades de resistencia al deslizamiento, si es necesario. Las altas temperaturas limitarán el tiempo de uso al aplicar SIMPLE SEAL HIGH GLOSS Y MATTE donde la curación del producto será más rápida. En bajas temperaturas el tiempo de uso se extenderá al aplicar SIMPLE SEAL HIGH GLOSS Y MATTE la curación del producto será más lenta. Se recomienda no hacer uso de este producto en aplicaciones bajo los 50 °F.

GARANTIA: Este producto no es de uso público y está destinado para su uso por contratistas con licencia, con experiencia y capacitados en el uso de estos productos. El producto está garantizado para ser de calidad uniforme con las tolerancias de fabricación. El fabricante no tiene control sobre el uso de este producto, por lo tanto, no ofrece ninguna garantía, expresa o implícita. En cualquier caso, las obligaciones del fabricante se limitarán al reembolso del precio de compra o la sustitución de materiales que estén defectuosos. El usuario final será responsable de determinar la idoneidad del producto y asume todos los riesgos y las responsabilidades