

# ADHEWELL MAX

ADESIVO MULTIUSOS REFORZADO

NORMA ASTM, C-1059, TIPO 1



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ADHEWELL MAX es un adhesivo universal para usos múltiples. Es una emulsión sintética de color blanco lácteo que diluido en agua mejora las propiedades de concretos, morteros y lechadas. Además, optimiza la trabajabilidad de otras aplicaciones como sellador. Está hecho a base de resinas de PVA.

## VENTAJAS

Proporciona excelente adherencia a concretos, morteros y lechadas sobre superficies incluso lisas, gran resistencia al desgaste y abrasión, plasticidad y elasticidad, una elevada impermeabilidad, resistencia a la tensión, flexión y tracción.

## USO

Tiene muy diversos usos, entre los que destacan:

- Unir concreto nuevo a viejo (directo sin diluir)
- Unir aplanados a muros
- Unir yeso a muros
- Unir pastas de recubrimiento (Tirol, texturizados) a muros y plafones
- Reparar o nivelar pisos
- Reparar y uniformizar acabados aparentes de concreto
- Reparar y fabricar granito
- Unir concreto y asfalto
- Sellar superficies porosas
- Calafatear juntas
- En pintura reflectiva para proteger Impermeabilizaciones.

## PRESENTACIÓN

Se suministra en envases de 4 L, 19 L y 200 L.

## RENDIMIENTO

Para evitar juntas frías en los colados basta colocar ADHEWELL MAX generosamente en la junta del colado, y posteriormente seguir colando, para aplanados de cemento úsese la siguiente proporción: de 5 a 10 L del producto por cada saco de cemento de 50 Kg.

## DATOS TÉCNICOS

La superficie sobre la que se colocará concreto, mortero o lechada con ADHEWELL deberá estar libre de polvo y grasa. Enseguida se mezcla ADHEWELL con otro tanto de agua y se aplica sobre la superficie a tratar. Posteriormente se fabrica el mortero o lechada agregando ADHEWELL en la proporción recomendada. Siempre se mezclarán previamente los agregados en seco, adicionando el ADHEWELL disuelto en agua para obtener homogéneo el material resultante. ADHEWELL mezclado con agua en proporción 1:1 se emplea para:

- Reparar o nivelar pisos
- Reparar granito
- Unir concreto y asfalto
- Sellar superficies poco porosas

Para superficies porosas se usa la proporción 1:1:1 en volumen ADHEWELL MAX, agua y cemento gris. Para unir pastas de recubrimiento a muro se agrega a la pasta el ADHEWELL MAX y agua en proporción 1:5 en volumen. Para resanar y uniformizar aplanados aparentes de concreto se prepara una lechada con ADHEWELL y agua en proporción 1:1, se agrega el mismo volumen de la combinación de cemento blanco y cemento gris en la proporción necesaria para dar el tono deseado, aplíquese llenando perfectamente todas las burbujas y pequeñas cavidades. Para calafatear juntas agregue a su mezcla

La información contenida en esta ficha técnica está basada en investigaciones generales. Se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de control sobre las aplicaciones, no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro departamento técnico.

# ADHEWELL MAX

ADESIVO MULTIUSOS REFORZADO

NORMA ASTM, C-1059, TIPO 1



## DATOS TÉCNICOS

ADHEWELL hasta encontrar la trabajabilidad deseada. Para resanar y uniformizar aplanados aparentes de concreto se prepara una lechada con ADHEWELL y agua en proporción 1:1. En pintura reflectiva para proteger impermeabilizaciones, se prepara la pintura en la proporción 1:1:2:3 en volumen de ADHEWELL, cemento blanco, cal y grano de mármol. Agregue el agua necesaria.

## PRECAUCIONES

Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco y seco. Al emplear el producto utilizar lentes protectores, y guantes si se tiene contacto directo con el producto. No comer, beber o fumar cuando esté usando el producto. En caso de derrame o salpicadura cubrir con aserrín u otro material absorbente, recoger el material con pala y depositarlo en área de desecho, lavar la superficie con agua y jabón evitando contaminar el agua potable.

La información contenida en esta ficha técnica está basada en investigaciones generales. Se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de control sobre las aplicaciones, no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro departamento técnico.